



# Fiche technique

## Caractéristiques techniques

### Palm Flute High Performance 1

	Grammage	SCT, <sub>ST</sub>	SCT, <sub>ST</sub>	CMT 30	CMT 30
Unité	[g/m <sup>2</sup> ]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norme	ISO 536	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Tolérance	± 3 %	moyenne par lot	mini par bobine	moyenne par lot	mini par bobine
	130	2,85	2,65	280	260
	140	3,30	3,10	320	300
	150	3,50	3,30	340	320

<b>Conditions d'analyse :</b>	ISO 187, 23°C, 50 % H. R.
<b>Humidité :</b>	6,5 - 9 %
<b>Collage :</b>	Cobb <sub>60</sub> < 30 g/m <sup>2</sup> sur demande

Mis à jour le 01.01.2023