



# Fiche technique

## Caractéristiques techniques

### Palm Flute High Performance 3

	Grammage	SCT, <sub>ST</sub>	SCT, <sub>ST</sub>	CMT 30	CMT 30
Unité	[g/m <sup>2</sup> ]	[kN/m]	[kN/m]	[N]	[N]
Norme	ISO 536	ISO 9895	ISO 9895	ISO 7263	ISO 7263
Tolérance	± 3 %	moyenne par lot	mini par bobine	moyenne par lot	mini par bobine
	85	1,70	1,60	-	-
	100	2,05	1,95	-	-
	115	2,20	2,10	210	200
	125	2,40	2,30	230	220
	135	2,65	2,50	250	240
	150	2,90	2,80	290	280

**Conditions d'analyse :** ISO 187, 23°C, 50 % H. R.

**Humidité :** 6,5 - 9 %

Mis à jour le 01.06.2023