



## Scheda Tecnica

### Specifiche qualitative

#### Palm Kraft

	Grammatura	Pressione di scoppio	Fattore di scoppio	SCT, trasversale	SCT, trasversale
Unità di misura	[g/m <sup>2</sup> ]	[kPa]	[kPa m <sup>2</sup> /g]	[kN/m]	[kN/m]
Norma	ISO 536	ISO 2759	ISO 2759	ISO 9895	ISO 9895
Tolleranza	± 3 % ≤ 200 g/m <sup>2</sup> ± 4 % > 200 g/m <sup>2</sup>	Valore minimo per bobina	Valore minimo per bobina	Valore medio per fornitura	Valore minimo per bobina
	135	365	2,70	2,60	2,40
	140	378	2,70	2,65	2,45
	150	405	2,70	2,80	2,60
	160	432	2,70	2,95	2,75
	170	459	2,70	3,10	2,90
	200	540	2,70	3,55	3,35

**Condizioni climatiche:** ISO 187, 23°C, 50 % umidità relativa dell'aria

**Umidità:** 6,5 - 9 %

**Colla:** Cobb<sub>1800</sub> < 155 g/m<sup>2</sup>

Validità dal 01.01.2024